

ЦЕЛЛЮЛОЗА



сульфатная беленая из древесины хвойных пород



АО "Группа Илим" филиал г. Братск

СТО 80241670-010-2018

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ДЛЯ МАРОК		МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	SES	ES	
Белизна, %, не менее	89	87	ГОСТ 30437 (ИСО 3688)
pH водной вытяжки	5,0-7,0		ГОСТ 12523
Механическая прочность при размоле до 60° ШР			ГОСТ 14363.4 (ИСО 5269.2)
-разрывная длина, км, не менее	9	8	ГОСТ 13525.1 (ИСО 1924-2)
-индекс сопротивления раздиранию, мН*м ² /г, не менее	7,8	7,3	ГОСТ 13525.3 (ИСО 1974)
Сорность, количество соринок площадью от 0,1 мм ² , шт, не более	50	70	ГОСТ 14363.3
Влажность, %	20	20	ГОСТ 16932
Масса целлюлозы площадью 1м ² , г	1000±100		ГОСТ 13199 (ИСО 536)

- В зависимости от показателей качества, целлюлоза должна изготавливаться следующих марок:

«Супер -экстра» (SES), «Экстра» (ES), LG-1, LG-2.

- Целлюлоза должна изготавливаться в листах размером 700x840 мм, предельные отклонения по размерам ±10 мм.

- Размеры кипы должны составлять 700x840x440 мм, предельные отклонения по размеру ± 30 мм.

По согласованию с потребителем допускается изготавливать листы другого размера.