

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ДЛЯ МАРОК	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Масса листа целлюлозы, площадью, 1м ² , г	700 ± 20	ГОСТ 13199
Толщина, мм	1,0±0,1	ГОСТ 27015, ГОСТ Р ИСО 534
Влажность, %	6±2	ГОСТ ISO 287
Плотность, г/см	0,65 ± 0,05	ГОСТ 27015

Основные параметры

- Рулонная целлюлоза изготавливается марки «РЦ».
- Целлюлоза марки «РЦ» изготавливается в рулонах.
- Диаметр и ширина рулонов устанавливается по согласованию с потребителем. Предельные отклонения по ширине рулонов не должны превышать ±3 мм.
- Рулоны должны иметь ровную, плотную намотку. Допустимая разница диаметров рулона на противоположных сторонах (конусность) ± 3мм.
- Целлюлоза должна изготавливаться с обрезными кромками, обрез кромок должен быть ровным и чистым. По согласованию с потребителями допускается выпуск целлюлозы без обрезных кромок.