

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА марка «А»							МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	50+2/-2	55+2/-2	60+1/-3	65+1/-3	70+1/-3	80+1/-32	90+2,5/-2,5	
Масса бумаги площадью 1 м ² , г,	50+2/-2	55+2/-2	60+1/-3	65+1/-3	70+1/-3	80+1/-32	90+2,5/-2,5	[7]
Толщина, мкм	60	65	70	75	80	95	105	[16]
Непрозрачность, %, не менее	65	70	70	75	75	80	85	[10]
Влажность, %	7							[8]
Белизна, %	80							[9]
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании сеточной стороны (Кобб 60), г/м ²	25							[1]
Прочность поверхности на выщипывание (Несвечи), не менее	16							[1]
Разрывная длина, м, не менее, в машинном направлении MD	4800							[11]
Разрушающее усилие, Н, не менее:								
MD	40							[11]
CD	26							
Массовая доля золы, %, не более	10							ГОСТ 7629