

# КАМА BRIGHT

## мелованный упаковочный картон, GC1 Standard Board (SB)

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Картон двухстороннего мелования класса «премиум»

### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная упаковка для товаров повседневного спроса:

- Обложки книг
- Упаковка для шоколада и кондитерских изделий
- Упаковка для косметических товаров
- Упаковка для санитарно-гигиенических изделий
- Упаковка для бытовой электроники
- Материалы для графического дизайна
- Открытки

### СТРУКТУРА



Наименование показателя	Ед. изм.	Допуски	Нормативное значение													Методика измерения
			190	200	210	220	230	250	260	270	280	290	305	325	350	
Масса 1 м <sup>2</sup>	г/м <sup>2</sup>	±4%	190	200	210	220	230	250	260	270	280	290	305	325	350	ГОСТ Р ИСО 536
Толщина	мкм	±4%	255	260	273	285	305	335	350	365	380	395	420	455	490	ГОСТ Р ИСО 534
Жесткость на изгиб по Таберу, продольная	мНм	-15% +5%	6,0	6,8	7,2	7,6	8,8	12,5	15,3	17,1	19,3	21,5	23,4	28,6	33,8	ГОСТ ИСО 2493-96
Жесткость на изгиб по Таберу, поперечная	мНм	-15% +5%	2,2	2,4	2,6	3,6	4,2	5,9	6,9	7,9	8,8	9,6	10,7	13,5	16,6	ГОСТ ИСО 2493-96
Влажность	%		6,0–8,0				6,0–8,0									ГОСТ ISO 287
Яркость лицевая сторона	%	min	90,5				86									ГОСТ 30113 (ISO 2470-2)
Яркость оборотная сторона	%	min	84				84									ГОСТ 30113 (ISO 2470-2)
Шероховатость по Паркеру, лицевая сторона	мкм	max	1,6				1,6									ГОСТ 30115 (ИСО 8791-1)
Шероховатость по Паркеру, оборотная сторона	мкм	max	7,0				7,0									ГОСТ 30115 (ИСО 8791-1)
Сопротивление расслаиванию	Дж/м <sup>2</sup>	min	140				140									TAPPI 569
Глянец	%	±5	32				32									ISO 8254-1