

Картон для плоских слоев, марка "К-1"
"БФ "Коммунар"
ТУ 5441-008-00279054-2016



Наименование показателя	Нома для марки К-1				Метод испытания
	115±6	125±6	140±8	175±9	
Масса картона 1м ² ,г	115±6	125±6	140±8	175±9	ГОСТ 13199
Толщина, мм	0,2	0,22	0,25	0,31	ГОСТ 27015
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	310	340	390	440	ГОСТ 13525.8
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (Кобб 60), г, не более	40			35	ГОСТ 12605
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее	110	130	150	240	ГОСТ 10711
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии, (SCT), в поперечном направлении, кН/м, не менее	1,7	1,8	2,0	3,1	ИСО 9895
Прочность поверхности по Деннисону, не менее	14				По п.5.8. настоящих ТУ
Влажность, %	8±0,5	8±0,5	8±0,5	8±0,5	ГОСТ 13525.19