

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА											МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	100±6	110±6	115±6	120±6	125±6	130±6	135±6	140±6	150±3	160±6	175±6	
Вес, г/м ²	100±6	110±6	115±6	120±6	125±6	130±6	135±6	140±6	150±3	160±6	175±6	ГОСТ 13199-88
Влажность, %	7,5±1,5											ИСО 287
BST, сопротивление продавливанию, кПА, не менее	185	225	250	280	320	335	350	363	375	400	430	ИСО 2758
Сжатие на коротком расстоянии (SCT), в поперечном направлении, кН/м	1,92	2,12	2,21	2,31	2,40	2,50	2,60	2,70	2,88	3,08	3,37	ИСО 9895
Поверхностная впитываемость воды верхней стороны (Кобб60), г, не более	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	ИСО 535