

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Легкомелованная бумага с двусторонним однократным мелованным покрытием. Имеет глянцевую поверхность. Отличается визуальным блеском и гладкостью для придания яркости цветным изображениям.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Рулонная печать книг, журналов, каталогов, рекламных и справочных изданий, материалов для адресной рассылки и разнообразной коммерческой продукции офсетным, высоким и глубоким способами печати

Наименование показателя	Норма										Метод испытания	
	57,0 ±2,0	60,0 ±2,0	65,0 ±2,0	70,0 ±2,0	80,0 ±2,0	90,0 ±2,0	105,0 ±2,0	115 ±2,0	130 ±3,0			
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г											ИСО 536	
Пухлость, см <sup>3</sup> /г	0,80–1,00									0,80–1,10	ИСО 534	
Разрывная длина, м, не менее в машинном направлении в среднем по двум направлениям	4000 3000									4500 3000	ГОСТ ИСО 1924-1	
Белизна с ООВ, % по Эльрефо, не менее	82–85									83-87	ГОСТ 30113 (ИСО 2470)	
Непрозрачность, %, не менее	85	86	89	92	93	94	95				ИСО 2471	
Глянец по Хантеру 75°, %	45–55											ИСО 8254-1
Шероховатость PPS <sub>10</sub> , мкм	1,5–1,9											ИСО 8791-4
Сорность, число соринки на 1 м <sup>2</sup> площадью от 0,1 до 0,5 мм <sup>2</sup> , не более	80											ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5,0–6,0											ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)