

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Легкомелованная бумага с двусторонним однократным мелованным покрытием. Имеет глянцевую поверхность. Отличается визуальным блеском и гладкостью для придания яркости цветным изображениям.

Наименование показателя	Норма					Метод испытания
	80,0 ±2,0	90,0 ±2,0	105,0 ±2,0	115 ±2,0	130 ±3,0	
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г						ИСО 536
Пухлость, см <sup>3</sup> /г	0,80–1,00				0,80–1,10	ИСО 534
Разрывная длина, м, не менее в машинном направлении в среднем по двум направлениям	4000 3000			4500 3000		ГОСТ ИСО 1924-1
Белизна с ООВ, % по Эльрефо, не менее	82–85			83-87		ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, %, не менее	92	93	94	95		ИСО 2471
Глянец по Хантеру 75°, %	45–55					ИСО 8254-1
Шероховатость PPS <sub>10</sub> , мкм	1,5–1,9					ИСО 8791-4
Сорность, число соринок на 1 м <sup>2</sup> площадью от 0,1 до 0,5 мм <sup>2</sup> , не более	80					ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5,0–6,0					ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)