

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Легкомелованная бумага с двусторонним однократным мелованным покрытием.

Имеет полуглянцевую поверхность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рулонная печать книг, журналов, каталогов, рекламных и справочных изданий, материалов для адресной рассылки и разнообразной коммерческой продукции офсетным, высоким и глубоким способами печати

Наименование показателя	Норма									Метод испытания
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	57,0 ±2,0	60,0 ±2,0	65,0 ±2,0	70,0 ±2,0	80,0 ±2,0	90,0 ±2,0	105,0 ±2,0	115,0 ±2,0	130,0 ±3,0	ИСО 536
Пухлость, см ³ /г	0,85–1,05								0,80-1,0	ИСО 534
Разрывная длина, м, не менее в машинном направлении в среднем по двум направлениям	4000 3000								4500 3000	ГОСТ ИСО 1924-1
Белизна с ООВ, % по Эльрефо, не менее	82–85								83-87	ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, %, не менее	85	86	89	92	93	94	95	ИСО 2471		
Глянцев по Хантеру 75°, %	30–40								ИСО 8254-1	
Шероховатость PPS ₁₀ , мкм	1,8–2,5								ИСО 8791-4	
Сорность, число соринок на 1 м ² площадью от 0,1 до 0,5 мм ² , не более	80								ГОСТ 13525.4	
Влажность, %	5,0–6,5								ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)	