

| ПОКАЗАТЕЛИ БУМАГИ | Допускаемые отклонения | Офсет С 55 | Офсет С 58 | Офсет С 60 | Офсет С 65 | Офсет С 70 | Офсет С 75 | Офсет С 80 | Офсет С 90 | Офсет С 100 |
|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Масса бумаги площадью, г/м ² | ±2 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| Толщина, мкм | ±3 | 71 | 73 | 77 | 81 | 90 | 95 | 101 | 110 | 127 |
| Шероховатость, мл/мин | ±50 | 200 | | | | | | | | |
| Белизна ICO, % | ±2 | 105 | | | | | | | | |
| Белизна CIE, % | ±3 | 146 | | | | | | | | |
| Кобб, г/м ² | ±5 | 25 | | | | | | | | |
| Влажность, % | ±1 | 6 | | | | | | | | |
| Непрозрачность, %, не менее | | 82 | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 91 | 91 |
| Разрывная длина, м, не менее | | 5000 | | | | | | | | |