

Наименование показателей				Метод испытания
Масса 1 м ² , г	80±3	110±3	120±3	ГОСТ 13199
Толщина, мкм	75-100	100-130	115-140	ГОСТ 27015
Разрушающее усилие во влажном состоянии в машинном направлении, Н, не менее	6,0	7,0	8,0	ГОСТ 13252.7
Гладкость по верхней стороне, с	100-250			ГОСТ 12795
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, г/м ² по верхней стороне, не более	26			ГОСТ 12605
Белизна, %				ГОСТ 301113
с ООВ, не менее	90			
без ООВ, не менее	82			
Сорность (число соринок на 1м ²)	100			ГОСТ 13525.4
площадью от 0,1 до 0,5 мм ² включительно, по верхней стороне, не более				
Массовая доля золы, %, не более	24			ГОСТ 7629
Влажность, %	3,5-5,5			ГОСТ 13525.19