

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Суперкаландрированная бумага предназначена для печати книг, журналов, каталогов, рекламных изданий и разнообразной коммерческой продукции, для рулонной офсетной печати с сушкой для использования в качестве упаковки для пищевых продуктов.

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	55,0 ±2,0	ИСО 536
Плотность, г/см ³	0,88	ИСО 534
Разрывная длина, м, не менее в машинном направлении в среднем по двум направлениям	4000 3000	ГОСТ ИСО 1924-1
Белизна с ООВ, % по Эльрефо, не менее	81–85	ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, %, не менее	86	ИСО 2471
Гладкость, по Бекку, сек, средняя по двум сторонам не менее	500	ГОСТ 12795-89
Стойкость поверхности к выщипыванию по Дэннисону, воск.ед., не менее	12	T459om-93
Сорность, число соринок на 1 м ² площадью от 0,1 до 0,5 мм ² , не более	200	ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5,0–7,0	ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)